




CARATTERISTICHE TECNICHE					
DIAMETRO ESTERNO - PEX-Al-PEX	16	18	20	26	32
DIAMETRO INTERNO - PEX-Al-PEX	12	14	16	20	26
PESO AL METRO	103 g	130 g	138 g	260 g	340 g
SPESSORE ALLUMINIO	0,20 mm	0,20 mm	0,20 mm	0,35 mm	0,40 mm
SPESSORE PARETE	2 mm	2 mm	2 mm	3 mm	3 mm
VOLUME D'ACQUA	0,113 l/m	0,154 l/m	0,200 l/m	0,314 l/m	0,531 l/m
RUGOSITÀ INTERNA	0,007 mm	0,007 mm	0,007 mm	0,007 mm	0,007 mm
CONDUTTIVITÀ TERMICA	0,43W/mK	0,43W/mK	0,43W/mK	0,43W/mK	0,43W/mK
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA	0,026 mm/m°C	0,026 mm/m°C	0,026 mm/m°C	0,026 mm/m°C	0,026 mm/m°C
TEMPERATURA DI UTILIZZO CONTINUO	95°C	95°C	95°C	95°C	95°C
TEMPERATURA MAX	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C
GRADO DI RETICOLAZIONE PEXb	min 65%	min 65%	min 65%	min 65%	min 65%
PRESSIONE DI ESERCIZIO MAX	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
DIFFUSIONE OSSIGENO	0,00 mg/lh	0,00 mg/lh	0,00 mg/lh	0,00 mg/lh	0,00 mg/lh
RAGGIO DI CURVATURA MAX	80mm	90mm	100mm	130mm	160mm

01	Rivistonati spessori alluminio	Delaini P.	15/09/2023
00	Prima emissione	Delaini M.	22/01/2021
Rev.	Nota Revisione	Approvatore	Data Approvazione
Toll Gen:	-	Stato sup.:	Liscio Naturale
Filetto:	-	Note tecniche:	
Peso lavorato:	Peso grezzo:	N° stampo:	
Codice: 1090 scheda			
Descrizione: Tubo Pex/Al/Pex in rotolo			
Materiale:		Disegnatore:	Data: 22/01/2021
		Delaini P.	
TDM Brass s.r.l via Artigiani , 7-9 25030 Macclodio BS Italy tel +39 030 9972217 fax 030 9787089 www.tdmbrass.it email info@tdmbrass.it			

